



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO - MT PREGÃO ELETRÔNICO "SRP" Nº 26/2021 PRIMEIRA RETIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Campos de Júlio - MT, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público a RETIFICAÇÃO do Edital da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o nº 28/2021, do tipo menor preço por item, pelo Sistema Registro de Preços, com a finalidade de **registrar preços para aquisições parceladas de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)**, para fazer constar:

- a) No Anexo I – Termo de Referência, na tabela do Item 4.1 – Descrição do Item 1 passa a constar como: "Massa asfáltica usinada a quente para aplicação a frio, preparado com agregados pétreos, com CAP (ligante) 50/70, modificado por aditivo retardador de cura. Podendo ser estocado por até 24 meses, capaz de ser aplicado em buracos com água e em períodos de chuva, sem a perda de sua coesão e aderência ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligação. Granel";
- b) No Item 11.4 - PARA COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, acrescentar a letra "b", com a seguinte exigência: Comprovação de registro e regularidade da empresa licitante e/ou fabricante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) competente;
- c) No Item 11.4 - PARA COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, acrescentar a letra "c", com a seguinte exigência: Laudo assinado pelo técnico responsável, sob pena de desclassificação, de relatório de ensaio da massa por laboratório acreditado pelo INMETRO, de acordo com as normas NBR ISO/ IEC e do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte) e DNER (Departamento Nacional de Estradas de Rodagem), contendo os seguintes ensaios e respectivos resultados MÍNIMOS:
- 1 - Granulometria: Passando 100% na peneira 3/8 (9,5 mm);
  - 2 - Teor de Betume: entre 5,0 e 5,5%;
  - 3 - Densidade Aparente da Massa: menor que 2,40g/cm<sup>3</sup>;
  - 4 - Densidade Teórica (RICE TEST): maior que 2,40g/cm<sup>3</sup>;
  - 5 - Volume de Vazios: Entre 4,0 e 5,0%;
  - 6 - Volume de Vazios Cheios/Betume: maior que 10%;
  - 7 - Volume de Vazios de Agregado Mineral: maior que 15%;
  - 8 - Relação Betume/Vazios: De 70 a 80%;
  - 9 - Estabilidade: mínimo 1000 KG/F (10KN);
  - 10 - Fluência da Massa: De 3 a 4(mm);
  - 11 - Resistência à Tração por Compreensão Diametral: maior que 0,80;
  - 12 - Equivalente de Areia: maior que 55%;
  - 13 - Adesividade a Ligante Betuminoso: Mínimo Satisfatória;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

- 14 - Determinação da massa específica: maior que 2,60;
- 15 - Determinação da massa específica aparente: Maior que 2,60;
- 16 - Absorção de Água: Menor que 1%;
- 17 - Determinação do Índice de forma: menor que 1;
- 18 - Abrasão Los Angeles: Menor que 30%;
- 19 - Índice de degradação Washington com ligante: menor que 3;
- 20 - Índice de degradação Washington sem ligante: menor que 6.

As demais disposições do Edital permanecem inalteradas.

Em razão da retificação, a abertura da disputa de preços foi redesignada para o dia **25/06/2021**, às 09h00 (nove horas) do horário de Brasília - DF.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (65) 3387 2800 ou (65) 9 9963 3595, ou pelo e-mail: [licitacao1@camposdejulio.mt.gov.br](mailto:licitacao1@camposdejulio.mt.gov.br).

Campos de Júlio - MT, 11 de junho de 2021.

Eric Rodrigo Pettegan  
Pregoeiro  
Portaria nº 127/2020